

EGE KİMYA A.Ş.



TS-EN-ISO-9001

MERKEZ

Cendere Yolu No. 16-18
Kağıthane 80350 İSTANBUL
Tel : (0-212) 294 65 67 - 8 Hat
Fax : (0-212) 294 52 98
e-posta/e-mail : info@egekimya.com

FABRİKA

Aşağı Kirazca Mevkii Okul Sk.
Nehirkent / ADAPAZARI
Tel : (0-264) 229 32 00 - 10 Hat
Fax : (0-264) 229 38 54 -55

ZİRKON OKTOAT (EGEDry 82221)

ÜRÜN BİLGİLERİ

Yapısal Özellikleri :

Organik solventlerde ve yağlarda çözünür. Kurşunun yerine kobaltla birlikte kullanılabilir. Gayet sert filmler verir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri :

(Tipik değer)

Görünüm	Berrak sıvı
Zr Metal (%)	12
Solvent	white spirit
Toplam katı (%)	48.4
Yoğunluk (gr/cm ³)	0.968

İstenilen metal yüzdeleri ve çözünürlük tipleri üretilir.

Kullanım Yerleri :

Yağlı boyalarda kurutucu olarak.

Paketleme Şekli :

Saç varillerde veya plastik bidonlarda.

Son Kullanım :

Üretim tarihinden itibaren 1 yıl.

UYGULAMA :

Yaygın kullanımı katı bazda metal (Zr) yüzdesi 0.05 ile 0.3 arasında olacak şekildedir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Tehlike Tanımlaması :

R 10 Alevlenebilir.

Taşıma ve Depolama:

Taşıma : Çalışma sahasında yeterli havalandırmayı sağlayın. Yanıcı kaynakları belirli mesafede tutun. Elektrostatik yüklerin oluşmasını önleyici önlemler alın. Sigara içmeyin.

Depolama: Depolama varillerini yanıcı kaynaklardan uzak ve çok iyi havalandırılmış alanlarda sıkıca kapalı varillerde muhafaza edin. Peroksitlerle birlikte depolamayın.

Taşıma Bilgileri :

Kara taşımacılığı: ADR

Sınıf : 3,31°C Item : 1993
Label : 3 Tehlike Tanımlama No: 30

Deniz taşımacılığı: IMO

Sınıf : 3,3 UN No: 1993 Alevlenebilir sıvılar, N.O.S.
IMDG Sayfa : 3345 Paket Grup : III
EMS : 3-07 MFAG : 310
Deniz Kirlenmesi: Evet

Rev. T. / No: 30.12.2004/000

Teknik dökümandaki bilgiler güvenilir olmakla birlikte, kontrolümüz dışında bu bilgilerin kullanılması ve uygulanması kullanıcının kendi sorumluluğu altında olup, Ege Kimya tarafından sorumluluk kabul edilmeyecektir.